

زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه‌ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه‌ای

Enzyme Biopolishing of Cotton Fabric: Effects of Trichoderma Cellulase on Cotton Fabric Properties

غلامرضا گودرزی^۱، محمد حقیقت‌کیش^۱، میدمجتی طباطبائی بزدی^۲، سیدلا سلحشور کردستانی^۳

۱. دانشگاه صنعتی مریکیر، دانشگاه مهندسی نساجی، ۲. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دروسازی

دریافت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷، پذیرش: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

چکیده

سلولاز شامل مجموعه‌ای از آنزیمهاست که باعث تخریب سلولز و تبدیل آن به قندها می‌شوند. امروزه از سلولاز برای زیست‌تراش در تکمیل پارچه استفاده می‌شود. در این مقاله نتایج حاصل از بررسی اثر سلولاز تری کودرما بر پارچه پنبه‌ای گزارش و با توجه به نظریه‌های جاری در زمینه ساختار لیاف پنبه توجه می‌شود. پس از افزودن سلولاز بر پارچه پنبه‌ای، تغییرات خصوصیات فیزیکی آن مانند رطوبت بازبافتی، استحکام، ازدیاد طول تا پارگی، طول خمشی، سختی خمشی، ضخامت، زبری، تمایل به ایجاد برزدها و شکل شناسی لیاف بررسی شده است. زیست‌تراش آنزیمی باعث تضعیف رودرس خواص یادشده در پارچه می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: سلولاز، آنزیم، زیست‌تراش، پارچه پنبه‌ای، سلولز

Key Words: cellulase, enzyme, biopolishing, cotton fabric, cellulose

عقدیده

آنزیمها کاتالیزور فرایندهای زیست‌شناختی‌اند و به‌طور اختصاصی آن دسته از واکنشهای شیمیایی را سرعت می‌بخشند که برای حفظ و ادامه حیات موجود زنده لازمند. سالهاست که آنزیمها در پزشکی، صنایع غذایی، الکل‌سازی و شوینده‌های خانگی بکارگرفته می‌شوند. در بیشتر شوینده‌های مصرفی از انواع آنزیمها استفاده می‌شود. در تکمیل کالاهای نساجی نیز آنزیمهای آمیلاز برای تخریب نشاسته در عملیات آهارزدایی بکارگرفته شده‌اند [۱، ۲].

آنزیمها به‌طور صنعتی از راه تخمیر میکروارگانیسمها تولید می‌شوند. باکتریها و مخمرها بویژه قارچها در این مورد از اهمیت زیادی برخوردارند. در حقیقت، خصوصیات متنوع آنها مانند سهولت کشت، رشد سریع و ترشح به خارج سلول سبب شده است تا منبع مهم تولید آنزیم در زیست‌فن‌آوری (biotechnology) بحساب آید [۱، ۳].

سلولاز مجموعه‌ای از آنزیمهاست که در تخریب تدریجی سلولوز طبیعی با مشتقات آن به گلوکوز شرکت می‌کنند. آبکافت سلولوز نیاز به همگرداری سه آنزیم آبکافتی (hydrolytic) آگروسلولاز یا آگروسلویویدرولاز، اندوسلولاز یا اندوگلوکاناز و تا-گلوکوزیداز یا سلویاز دارد [۴-۷]. اولین مرحله تخریب سلولوز روی نواحی بی‌نظم صورت می‌گیرد و سرانجام به تخریب نواحی بلوری نیز منجر می‌گردد. شکل ۱ نحوه عمل آنزیمهای سلولاز در تخریب سلولوز را نشان می‌دهد [۸].

رطوبت موجود، اندازه و خصوصیات نفوذپذیری مولکولهای سلولوز و درجه تبلور آن، ابعاد سلول واحد، ساختار فضایی و ممانعت فضایی واحدهای گلوکوز و درجه پلیمرشدن از جمله عواملی هستند که بر فعالیت سلولازها اثر می‌گذارند [۹]. بنابراین، فعالیت سلولازها روی سلولوز نامحلول به عملیات قبلی که روی آن انجام شده است، بستگی

جدول ۱- مشخصات پارچه پنبه‌ای سفید شده مصرفی.

نوع بافت	ضخامت (cm)	وزن ۱ مترمربع (g/m ²)	نمره نخ تار (tex)	نمره نخ پود (tex)	تعداد نخ تار در سانتیمتر	تعداد نخ پود در سانتیمتر
تافته	۰/۰۳۸۵	۱۳۱/۱۲	۲۳	۲۳	۳۱/۵	۲۶/۵

زبادی دارد. چنین عملیاتی شامل گرما دادن، اکسید شدن فیلیابی و تخریب مکانیکی است [۱].

اخیرا در صنعت نساجی از سلولازها استفاده می‌شود. سلولازها با داشتن مجموعه‌ای از آنزیمها باعث اصلاح سطحی پارچه‌های پنبه‌ای می‌شوند [۱۱، ۱۲]. این فرایند زه‌ودن پرزهای سطحی یا زیست‌تراش (biopolishing) نامیده می‌شود. از آنجا که سلولازها پروتئینهای طبیعی‌اند، به آسانی در اثر عوامل محیطی تخریب می‌شوند. از این رو، در مقایسه با ساده‌ترین فرایندهای شیمیایی در نساجی از نظر زیست محیطی مناسبترند. این موضوع بویژه در مواردی که از سلولازها به جای مواد اکسیدکننده و سنگهای سنباده در سنگ‌شویی پارچه استفاده می‌شود اهمیت پیدا می‌کند [۱۲، ۲].

به طور کلی، پس از زیست‌تراش سطح پارچه‌های سلولوزی خصوصیات جدیدی بدست می‌آید [۱۷-۱۹، ۲۰]. در زیست‌تراش تمایل به تشکیل پرزدهانه در پارچه به حداقل می‌رسد. بدین ترتیب که پارچه دارای سطحی صاف و کم‌پرز شده، زیر دست آن نرم‌تر می‌شود و مقاومت خمشی آن کاهش می‌یابد. همچنین، جذب آب و آویزش آن بهتر می‌شود. به عبارت دیگر، همراه با تغییرات سطحی پارچه، خواص فیزیکی آن نیز در اثر تخریب فیلاف پنبه دگرگون می‌گردد.

در این مقاله خصوصیات فیزیکی پارچه‌های پنبه‌ای پس از عمل آوری با آنزیم سلولاز تری‌کودرما تجارتی بررسی می‌شود.

تجربی

مواد

پارچه پنبه‌ای با عرض ۱۹۰ cm دارای آهار نشاسته و بافت ساده بوده است. آنزیم سلولاز تجارتی از شرکت ناوو (Novo) و مواد دیگر از شرکت مرک، سینگما و سیباگابگی تهیه شده‌اند.

روشها

ابتدا پارچه پنبه‌ای طبق روشهای معمول، آهارزدایی شد. سپس، به ترتیب عمل پخت پارچه با استفاده از سود سوزآور و شوینده و سفیدگری آن با هیدروژن پروکسید انجام پذیرفت.

برای اندازه‌گیری نمره نخ تار و پود، ۲۰ نخ تار و ۲۰ نخ پود

از پارچه بیرون آورده شد و نخها به طول ۲۵ cm بریده و وزن آنها اندازه‌گیری شد. با استفاده از پود شمار، تعداد تار و پود در یک سانتیمتر مربع شمارش شد. با در دست داشتن نمره نخ تار و پود و تراکم آنها، وزن یک متر مربع پارچه معین گردید. برای بررسی نمونه‌ها میکروسکوپ نوری کارل زایس مدل Jcm مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، از سطح پارچه با دوربین عکاسی معمولی عکسبرداری شد. مشخصات پارچه در جدول ۱ نشان داده شده است که مشابه پارچه‌های ملاقه‌ای است.

میزان پروتئین نمونه با روش برادفورد [۱۸] معین شد. برای این منظور، ابتدا ۱۰ mL آنزیم موجود به میزان ۸۰۰ برابر رقیق شد. آن‌گاه یک میلی‌لیتر معرف برادفورد به ۱۰۰ mL آن اضافه شد و پس از پنج دقیقه میزان جذب در طول موج ۵۹۵ nm با دستگاه طیف‌سنج سری بیوش و لامب مدل اسپکترونیک ۲۰ اندازه‌گیری شد. منحنی غلظت پروتئین آلومین سرم گاوی (BSA) به عنوان منحنی استاندارد مورد استفاده قرار گرفت.

میزان فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز با استفاده از بستر کروموسی متیل سلولوز (CMC) معین شد. برای اندازه‌گیری فعالیت انگز و گلوکاناز از کاغذ صافی واتمن شماره ۲ به عنوان بستر استفاده گردید.


برای تعیین فعالیت آنزیم بتا-گلوکوزیداز، پارا نیتروفول بتاگلوکوزید (PnPG) به عنوان بستر بکار گرفته شد [۱۹]. در تمام موارد از طیف‌سنج فارماسیا نوع LKB - Ultrospec III برای سنجش جذب استفاده شد.

فعالتهای آنزیمی با واحد بین‌المللی IU/ml، یعنی تعدادی میکرومولهای محصول آزاد شده از یک میلی‌لیتر نمونه حاوی آنزیم در یک دقیقه، بیان شده‌اند. مشخصات آنزیم سلولاز تجارتی در جدول ۲ داده شده است.


برای انجام زیست‌تراش پارچه، نمونه‌هایی از پارچه پنبه‌ای به

جدول ۲- مشخصات آنزیم سلولاز تجارتی با میزان پروتئین کل اندازه‌گیری شده ۳۸۴ mg/ml.


نوع آنزیم	اندوگلوکاناز	انگز و گلوکاناز	بتا-گلوکوزیداز
میزان فعالیت (IU/mL) <td>۸۲۲</td> <td>۳۱</td> <td>۱۱/۳</td>	۸۲۲	۳۱	۱۱/۳




شکل ۳- میزان قند تولید شده در اثر فعالیت آزمیسی سلولاز بر حسب زمان.



شکل ۱- تخریب سلولز با آزمیمهای سلولاز که C₁ و C₂ به ترتیب فعالیت آزمیمهای آگروسلولاز و اندوسلولاز است [۸].



شکل ۴- نمودار تغییر استحکام پارچه‌های پنهان عمل آوری شده با سلولاز در جهت تار بر حسب زمان: (■) تار، (+) ۹۵٪ - حدود اطمینان، (X) ۹۵٪ - حدود اطمینان.



شکل ۲- نمودار درصد کاهش وزن پارچه‌های پنهان عمل آوری شده با سلولاز نسبت به زمان: (■) متوسط، (+) ۹۵٪ - حدود اطمینان، (X) ۹۵٪ - حدود اطمینان و (-) رنگزیون.

و بعد از عمل آوری است.


برای تعیین قندهای تولید شده در اثر آبکافت سلولوز از روش فروسیانید [۲۰] استفاده شد. برای این منظور محلول حاصل از عمل زیست‌تراش صاف و به یک میلی‌لیتر از آن ۴ ml معرف فروسیانید اضافه گردید و به مدت ۱۰ دقیقه در آب جوش قرار داده شد. آن‌گاه، میزان قند تولید شده به وسیله دستگاه طیف‌سنج در طول موج ۴۲۰ nm اندازه‌گیری گردید. از منحنی استاندارد گلوکوز میزان قند معادل با گلوکوز معین گردید.

از هر نمونه ۱۰ تکه پارچه به طول ۳۰ cm و عرضی که با نخ‌کشی حاشیه پارچه (هم در جهت تار و هم در جهت پود) برابر ۵ cm بود تهیه شد و نیروی پارگی و ازدیاد طول تا پارگی آنها با دستگاه اینسترون اندازه‌گیری گردید.


برای اندازه‌گیری طول خمش، نمونه‌هایی به ابعاد ۲۰×۲۰×۰.۵ cm در جهت‌های تار و پود بریده شد و طول خمش آنها توسط دستگاه شرلی اندازه‌گیری شد [۲۱].

سختی خمشی نمونه‌ها طبق معادله ۲ معین شد:

$$WC^2 = 1000 \times \text{سختی خمشی} \quad (2)$$



شکل ۶- نمودار تغییر ازدیاد طول تا پارگی پارچه‌های پنبه‌ای عمل آوری شده با سلولاز در جهت تار بر حسب زمان: (■) تار، (×) پود، ۹۵٪ - حدود اطمینان و (X) ۹۵٪ - حدود اطمینان.



شکل ۵- نمودار تغییر استحکام پارچه‌های پنبه‌ای عمل آوری شده با سلولاز در جهت پود بر حسب زمان: (■) پود، (×) ۹۵٪ + حدود اطمینان و (X) ۹۵٪ - حدود اطمینان.

ابعاد تقریبی ۱۵×۳۰ cm تهیه و وزن خشک آنها به وسیله ترازوی سارترپوس در دمای ۱۱۰°C اندازه‌گیری شد.

برای برطرف شدن هرگونه ناخالصی، نمونه‌های نوزین شده به مدت ۲ ساعت با آب مقطر در حال جوش شستشو داده شدند. سپس، نمونه‌ها آیزدایی و با محلول آنزیمی ۳٪ (نسبت به وزن کالا) در ظرفهای سر بسته دستگاه تکان دهنده لینیست با درجه ثابت قرار داده شدند و عمل زیست‌تراش در دمای ۵۰°C انجام گرفت. محلولها دارای pH=۵، بافر استات ۱ M / ۰ و نسبت وزن کالا به حجم حمام آب ۱۰ بودند. مدت زمان عمل زیست‌تراش یک، دو، سه و چهار ساعت انتخاب شد.

پس از پایان عمل زیست‌تراش، نمونه‌ها به مدت ۱۰ دقیقه در آب جوش قرار داده شدند تا فعالیت آنزیمها متوقف شود. آن‌گاه، نمونه‌ها با آب مقطر کاملاً شسته و خشک شدند. وزن خشک نمونه‌های عمل آوری شده در ۱۱۰°C اندازه‌گیری و از آنها درصد کاهش وزن آنها طبق معادله ۱ حساب شد:


$$\text{درصد کاهش وزن} = \frac{w-w'}{w} \times 100 \quad (1)$$

که w و w' به ترتیب وزن نمونه‌های خشک شده در دمای ۱۱۰°C قبل

سلولاز (در محدوده زمان عمل آزمایش) رابطه‌ای خطی برقرار است. چنین ارتباطی توسط موری و همکارانش [۱۴] نیز مشاهده شده است. این ارتباط را می‌توان در مورد قد تولید شده، که نشانه دیگری از فعالیت آنزیم سلولاز روی پارچه پنهان است، مشاهده کرد. شکل ۳ میزان قد تولید شده در اثر آبکافت آنزیمی سلولوز را بر حسب زمان نشان می‌دهد.

در شکل‌های ۴ و ۵ نمودار استحکام در جهت تار و پود طسی زمان عمل آوری نشان داده شده است. کاهش استحکام تابعی از مدت زمان عمل آوری است. در مدت زمان یک ساعت استحکام چه در جهت تار یا در جهت پود نمونه عمل آوری شده کاهش کمی نسبت به نمونه عمل آوری نشده دارد، اما افزایش مدت زمان عمل آوری باعث صدمه دیدن شدید پارچه می‌شود.

نکته مهم دیگر این است که با وجود کاهش وزن کم، کاهش استحکام بسیار زیاد است. مثلاً، در عرص چهار ساعت با وجود کم شدن ۳/۵٪ وزن از مقدار اولیه، که نشان دهنده جدا شدن مقدار کمی سلولوز از الیاف است، استحکام شدت کاهش می‌یابد و تقریباً به نصف مقدار اولیه می‌رسد. این امر نشان دهنده وارد آمدن صدمات میکروسکوپی بر الیاف است که باعث افت شدید استحکام شده است. این موضوع با



شکل ۷. نمودار ازدیاد طول تا پارگی پارچه‌های پنهان عمل آوری شده با سلولاز در جهت پود بر حسب زمان: (■) پود، (○) ۹۵٪، حدود اطمینان و (X) ۹۵٪. حدود اطمینان.

که در این معادله، W وزن یک سانتیمتر مربع از پارچه بر حسب گرم و C طول خمشی بر حسب سانتیمتر است.

با استفاده از دستگاه ضخامت‌سنج معمول برای اندازه‌گیری ضخامت پارچه در فشار ثابت 240 g/cm^2 ضخامت پارچه‌های عمل آوری شده و نشده اندازه‌گیری گردید.


زبری (roughness) نمونه پارچه‌ها قبل و پس از شستشو به مدت ۲ ساعت در ماشین لاشویی، در دانشگاه منچستر اندازه‌گیری شد. زبری با روش غیرنمایی و با استفاده از لیزر انجام گرفته است [۲۲].

برای بررسی پایداری نمونه‌ها در برابر تمایلی به تشکیل پرزدهانه از دستگاه سایش مارتن‌دال طبق استاندارد ۱۹۸۵۲۵ (Swiss Norm) [۱۳] استفاده شد.


درصد رطوبت بازیافتی در ۹۵٪ رطوبت نسبی با استفاده از دستگاه رطوبت‌سنج زیرفرم سار تریوس در 110°C اندازه‌گیری شد.

نتایج و بحث


تغییرات وزنی نمونه‌ها پس از عمل آوری با آنزیم بر حسب زمان در شکل ۲ نشان داده شده است. از نمودار کاهش وزن بر حسب زمان می‌توان چنین دریافت که بین کاهش وزن پارچه و زمان عمل آوری با




شکل ۸. نمودار تغییر درصد رطوبت بازیافتی پارچه‌های پنهان عمل آوری شده با سلولاز بر حسب زمان: (■) رطوبت بازیافتی، (○) ۹۵٪، حدود اطمینان و (X) ۹۵٪. حدود اطمینان.




شکل ۹- عکس میکروسکوپی خرده ریزه‌های الیاف بر جای مانده از اثر سلولاز بر پارچه پنبه‌ای.





شکل ۱۰- عکس میکروسکوپی نکه‌ای از لیف جداشده از پارچه با شکافهای کناری.



شکل ۱۱- عکس میکروسکوپی تکه‌ای کامل از لیف جداشده از پارچه با شکافهای سطحی.




شکل ۱۲- عکس میکروسکوپی شکافهای اریبی لیف پارچه پس از دو ساعت عمل آوری.



شکل ۱۴- نمودار تغییرات سختی خمشی پارچه‌های پنبه‌ای عمل آوری شده با سلولاز در جهت تار بر حسب زمان: (●) ۹۵٪، (X) حدود اطمینان و (X) ۹۵٪ - حدود اطمینان.

شکل ۱۳- نمودار تغییر ضخامت پارچه‌های پنبه‌ای عمل آوری شده با سلولاز بر حسب زمان: (●) ضخامت، (X) حدود اطمینان و (X) ۹۵٪ - حدود اطمینان.




عکسهای میکروسکوپی که بعد از آن خواهد شد کاملاً قابل توجه است. در شکل‌های ۶ و ۷ به ترتیب از زیاد طول تا پارگی نمونه‌ها طی مدت عملیات زیست‌تراش در دو جهت تار و پود نشان داده شده است. همان‌طور که از این شکلها پیداست، با وجود کاهش استحکام با افزایش مدت زمان عمل آوری، از زیاد طول تا پارگی بویژه در یک ساعت اول چندان تغییری نکرده است. این عدم تغییر نشان دهنده کشش‌پذیری (extensibility) پارچه‌های عمل آوری شده است. آلدیا [۱۵] نیز به این کشش‌پذیری تر شدن پارچه‌های عمل آوری شده اشاره کرده و آن را به زود زدن مناطق خارجی الیاف مربوط دانسته است. در هر حال با توجه به ناپایداری بودن ساختار ابعادی پارچه در عملیات تر و گسترده‌گی توزیع از زیاد طول تا پارگی، نمی‌توان بدون تجزیه و تحلیل دقیق مکانیکی اظهار نظر قطعی کرد.

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ارزیابی تغییرات ساختاری و شکل‌شناختی مواد سلولزی، که تحت عملیات فیزیکی مختلف واقع شده‌اند، رطوبت بازیافتی است. در آزمایش‌های انجام شده رطوبت بازیافتی در اثر آبکافت آنزیمی کاهش یافته است. شکل ۸ نشان می‌دهد که در یک ساعت اول آبکافت آنزیمی، رطوبت بازیافتی کاهش می‌یابد. ولی پس از یک ساعت، رطوبت بازیافتی ثابت باقی می‌ماند.

شکل ۱۵- نمودار تغییر سختی خمشی پارچه‌های پنبه‌ای عمل آوری شده با سلولاز در جهت پود بر حسب زمان: (●) پود، (X) حدود اطمینان و (X) ۹۵٪ - حدود اطمینان.



(الف)



(ب)

شکل ۱۶- عکس سطح نمونه‌ای از پارچه (الف) پیش از عمل آوری و (ب) پس از عمل آوری به مدت یک ساعت با ۳٪ سلولاز پس از شست‌وهای مکرر.

در عکس الباف پارچه‌های پنهان عمل آوری شده نیز چاکنها و شکافهای آریبی مشاهده می‌شود (شکل ۱۲). به نظر می‌رسد که این چاکنها و شکافها باعث کاهش زودرس استحکام پارچه شده است.

شکل ۱۳ تغییرات ضخامت نمونه پارچه‌های عمل آوری شده جدول ۳- میزان زیری پارچه‌های عمل آوری شده با آزریم سلولاز ۳٪

زمان (h)	میزان زیری (mm)	
	قبل از شست‌و	بعد از شست‌و
۰	۳۲/۰۹۰	۳۹/۷۵
۱	۲۹/۱۱	۳۷/۸۱
۲	۳۰/۲۴	۳۸/۶۶
۳	۲۸/۱۹	۲۹/۵۳
۴	۲۹/۴۴	۳۷/۵۶


* نمونه ۳۰۰

کاهش یافتن رطوبت بازیافتی را به خارج شدن مناطق قابل دسترس در سلولوز انواحی بی‌نظم و دارای نقص بلوری، توسط آبکافت آزریمی مربوط دانسته‌اند [۱۵، ۲۳].

فعالیت آزریم سلولاز را می‌توان بخوبی با مشاهده الباف ریز حاصل از آبکافت پارچه پنهان در محلول مشخص کرد. خرده ریزه‌های الباف برای نمونه پارچه‌ای که در محلول بافر بدون آزریم قرار گرفت مشاهده نشد.

در اثر آبکافت آزریمی بخشهایی از لیپنهای سطحی ضعیف می‌شوند و در اثر نلکهای ناشی از حرکت مکانیکی، فشار وارد آمده بر این نقاط باعث جدا شدن این بخشها از پارچه می‌شود. شکل ۹ عکس این خرده ریزه‌های الباف را نشان می‌دهد.

همان‌طور که از شکلهای ۱۰ و ۱۱ پیداست، چاکنها و شکافهای کناری و سطحی را می‌توان بر پیکره این الباف مشاهده کرد. برخی از شکافها به قدری عمیق است که از مجرای وسطی (lumen) پنه پیش رفته است.



(الف)



(ب)

شکل ۱۷- اثر عمل آوری با سلولاز بر پرزهای سطحی پارچه پنبه‌ای: (الف) پیش از عمل آوری، (ب) پس از عمل آوری به مدت یک ساعت با آنزیم سلولاز ۳٪.

SN ۱۹۸۵۲۵ | ۱۲ | است.

در شکلهای ۱۶ الف و ب به ترتیب عکس سطح پارچه‌های پیش از عمل آوری و پس از عمل آوری با آنزیم سلولاز پس از آزمایش ایجاد پرزدهانه نشان داده شده است. هر دو نمونه پارچه به مدت دو ساعت در ماشین لباسشویی شستشو شده و در دستگاه مارتین‌دیل با ۲۰۰۰ دور مورد سایش قرار گرفته‌اند. در مرحله بعد از سطح آنها عکس‌برداری شد. با توجه به عکسها می‌توان نتیجه گرفت که عمل آبکافت سطحی آنزیمی بطور قابل ملاحظه‌ای تمایل به ایجاد پرزدهانه در سطح پارچه را کم می‌کند. این خاصیت به صورت دائمی در پارچه باقی می‌ماند. همان‌طور که از شکل ۱۷ می‌توان دریافت، علت این امر زدوده شدن پرزها و الیاف بیرون زده (fuzz) از سطح پارچه است. بر طبق نظر کوک [۲۴]، این پرزها سطحی‌اند که در اثر مالش در هم رفته و پرزدهانه ایجاد می‌کنند. پس با این عمل عامل بالقوه تشکیل پرزدهانه از بین می‌روند.

نتیجه‌گیری

برای زیست‌تراش پارچه، از یک فرایند آنزیمی استفاده شد. بدین ترتیب که نمونه‌هایی از پارچه با سلولاز تجارتمی در شرایط مناسب عمل آوری و ملاحظه شد که خواص پارچه در اثر این عملیات کاملاً دگرگون می‌شود. در اثر این عملیات ضخامت، سختی خمشی، زبری، رطوبت بازیافتی و تمایل به ایجاد پرزدهانه در پارچه کاهش می‌یابد. این عملیات باعث کاهش استحکام پارچه در اثر بوجود آمدن شکاف و چاکهایی در سطح الیاف می‌شود. آنزیمها، به علت وزن مولکولی زیاد، ابتدا به سطح خارجی الیاف حمله می‌کنند. ولی، این واکنش فقط به سطح بیرونی محدود نمی‌شود و سطوح داخلی را نیز در برمی‌گیرد که با افزایش زمان این تاثیر بیشتر می‌شود. در هر حال با انتخاب شرایط مناسب می‌توان از مزایای زیست محیطی این‌گونه عملیات بهره جست و روشهایی را بکار گرفت که کمترین صدمه را به الیاف وارد کنند.

مراجع

- 1 Gerhartz W.; *Enzymes Industry*; Weinheim and VCH, New York, 1990.
- 2 Hempel W. H.; *Int. Text. Bull.*; 5-14, March 1991.
- 3 Gacesa P. and Hubble J.; *Enzyme Technology*; Open University, New York, 1987.
- 4 Finch P. and Roberts J. C.; *Cellulose Chemistry and It's Application*; Nevell T. P. and Seronian S. H. (Eds.), Ellis Horwood, London, 1987.
- 5 Fan L.T. and Lee Y. H.; *Advances in Biochemical*

جدول ۴ - نتایج آزمون پرزدهی پارچه‌های با عمل آوری و بدون آن در دو حالت قبل و بعد از شستشو در ماشین لباسشویی خانگی.

نوع نمونه	تعداد دور سایش		
	دور ۲۰۰۰	دور ۵۰۰	دور ۱۲۵
شاهد	نتایج آزمون پرزدهی		
	۲/۵	۳	۳/۵
عمل آوری شده*	۵	۵	۵
پس از دو ساعت شستشو	نتایج آزمون پرزدهی		
	۲	۲/۵	۳
نمونه شاهد	۵	۵	۵
عمل آوری شده*	۵	۵	۵

* عمل آوری نمونه به مدت یک ساعت با آنزیم سلولاز ۳٪ صورت گرفته است.

را بر حسب زمان عملیات زیست‌تراش نشان می‌دهد. همان‌طور که از این شکل پیداست با گذشت زمان، ضخامت پارچه کاهش می‌یابد. این میزان کاهش ضخامت، در یک ساعت اول عمل آوری حدود ۵٪ و در چهار ساعت حدود ۹٪ نسبت به ضخامت اولیه پارچه است. این کاهش ضخامت خود نشان دهنده عمل آبکافت سطحی پارچه و سبک شدن آن است. به نظر می‌رسد که کاهش ضخامت ممکن است به علت ایجاد الیاف خرد شده کوتاه درون ساختار پارچه باشد که خود منشا تغییرات خواص خمشی پارچه خواهد بود.

نمودار تغییرات سختی خمشی در جهت تار با زمان در شکل ۱۴ نشان داده شده است. همان‌طور که از این نمودار پیداست سختی خمشی در جهت تار طی دو ساعت نخست زمان عمل آوری کاهش می‌یابد.

نمودار تغییرات سختی خمشی در جهت پود با زمان در شکل ۱۵ ارائه شده است. سختی خمشی در پود در یک ساعت اول افزایش و در ساعات بعد ثابت باقی می‌ماند. عمل آبکافت آنزیمی و خارج کردن الیاف خارجی از یک سو و عمل مکانیکی وارد شده بر نمونه‌های پارچه از سوی دیگر، موجب این رفتار خاص شده است. با توجه به کاسته شدن طول خمشی و سختی خمشی می‌توان بهبود خواص زیر دست پارچه را پیش‌بینی کرد.

در جدول ۳ مقادیر مربوط به آزمایش زبری ارائه شده است. نتایج به پارچه‌های عمل آوری شده با آنزیم سلولاز ۳٪ در زمانهای مختلف قبل و بعد از شستشوهای مکرر مربوط است.

نتایج حاصل از آزمایش پرزدهی پارچه‌های عمل آوری شده به مدت یک ساعت و عمل آوری نشده قبل و بعد از شستشو در جدول ۴ آورده شده است. اشاره می‌شود که برای نشان دادن میزان پرز از اعداد ۱ تا ۵ استفاده می‌شود که عدد ۱ مربوط به بیشترین پرزدهانه و عدد ۵ نبود پرزدهانه را نشان می‌دهد. این‌گونه امتیاز دادن مطابق استاندارد

- 15 Almedia L. and Cavaco-Paulo A.; *Melliand Textilberichte*; **74**, 404-407, 1993.
- 16 Koo H., Ueda M., Wakida T., Yoshimura Y. and Igarashi T.; *Textile Res. J.*, **64**, 70-74, 1994.
- 17 Kumar A., Purtell Ch. and Lepola M.; *Textile Chemist and Colorist*; **26**, 10, 25-28, 1994.
- 18 Bradford M. M.; *Anal. Biochem.*; **72**, 248-254, 1976.
- 19 Yazdi M. T., Woodward J. R. and Radford A.; *Enzyme Microb. Technol.*; **12**, 116-119, 1990.
- 20 Analytical Method, Novo Industry, AF No. 187.2/1-GB, August 1982.
- ۲۱ - دیوشلی آدره دستور کار آزمایشگاه فیزیک الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی.
- 22 Ramgulam R. B., Amirbayat J. and Porat I.; *J. Text. Institute*; 99-106, December 1992.
- 23 Paralakar K. M. and Bhatawdekar S. P.; *J. Appl. Polym. Sci.*; **29**, 2573-2580, 1984.
- 24 Cooke W. D.; *J. Text. Institute*; **74**, 3, 101-108, 1987.
- Engineering*; Fiechter A. (Ed), **17**, Springer-Verlag, Berlin 101-129, 1980.
- 6 Okazaki M. and Men-Young M.; *Biotech. Bioeng.*; **20**, 637-663, 1978.
- 7 Ghose T. K. and Bisaria V. S.; *Biotech. Bioeng.*; **21**, 131-146, 1979.
- 8 Clarke D.; *Int. Dyer*; 20-21, July 1993.
- 9 Tassinari T. and Macy Ch.; *Biotech. Bioeng.*; **19**, 1321-1330, 1977.
- 10 Bazin J. and Sasserod S.; *Text. Praxis Int.*, 972-975, October 1992.
- 11 Asferg L. O. and Videbaek T.; *Int. Text. Bull.*; 5-8, February, 1990.
- 12 Olson L.; *American Dyestuff Reporter*; **77**, 5, 19-23, 1988.
- 13 Pedesen G. L., Screws JR. G. A. and Cedroni C. M.; *Canad. Text. J.*; 31-35, December 1992.
- 14 Muri R., Haga T. and Takagishi T.; *J. Appl. Polym. Sci.*; **45**, 1869-1872, 1992.